

Jakostní požadavky na překližkárenskou výrobu BK

Rozsah vad		Jakostní třída - DYAS 1 (D1)	Jakostní třída - DYAS 2 plus (D2+)	Jakostní třída - DYAS 2 (D2)	Jakostní třída - DYAS 3 (D3)
Suky	zdravé	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 2,5 cm na každý započatý metr délky, očka se dovolují	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5 cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se suky neuvažují	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5 cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se suky neuvažují	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5 cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se suky neuvažují
	nezdravé				
	zarostlé				
Trhliny	dřeňové	dovolují se rovné do délky 1/10 tloušťky čela	dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela	dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela	dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela
	odlupčivé	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně
	mrazové	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se
	výsušné	čelní nepronikající se dovolují bez omezení	čelní nepronikající se dovolují bez omezení	čelní nepronikající se dovolují bez omezení	čelní nepronikající se dovolují bez omezení
Křivost jednoduchá		dovoluje se do 2%	dovoluje se do 2%	dovoluje se do 2%	dovoluje se do 2%
Točitost		dovoluje se do 1 cm na 1 metr délky	dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky	dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky	dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky
Nepravé jádro		dovoluje zdravé okrouhlé s příznaky zbarvení do 1/4 tloušťky čela	dovoluje se jen okrouhlé s příznaky zbarvení do 1/3 tloušťky čela	dovoluje se jen okrouhlé s příznaky zbarvení do 1/2 tloušťky čela	dovoluje se jen okrouhlé s příznaky zbarvení do 2/3 tloušťky čela
Zbarvení běli		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Hniloba	jádra	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	běli	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Zapaření		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Poškození hmyzem		dovoluje se jen povrchové	dovoluje se jen povrchové	dovoluje se jen povrchové	dovoluje se jen povrchové
Mechanické poškození včetně výr.trhlin		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Ostatní		nejmenší průměr čepu je 40 cm bez kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m, stoupání po 0,5 m , maximální průměr oddenku 70 cm, ostatní vady zde neuvedené se nedovolují	nejmenší průměr čepu je 30 cm bez kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m, stoupání po 0,5 m , maximální průměr oddenku 70 cm, ostatní vady zde neuvedené se nedovolují	nejmenší průměr čepu je 30 cm bez kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m, stoupání po 0,5 m , maximální průměr oddenku 70 cm, ostatní vady zde neuvedené se nedovolují	nejmenší průměr čepu je 35 cm bez kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m, stoupání po 0,5 m , maximální průměr oddenku 70 cm, ostatní vady zde neuvedené se nedovolují

Sdružené vářezy: Kmen se může sestavovat z více kvalit. Jako sdružené výřezy je možné nakupovat pouze kvality D1, D2 a D3.

Základní požadavky:

- minimální délka sdruženého výřezu musí být 8r
- délka jakosti D1 a D2 ve sdruženém výřezu musí být min. 5n
- v cennějším výřezu se nedovolují středové bonifikace
- lze kombinovat všechny 3 jakosti (D1, D2 a D3)