

Prohlášení o vlastnostech č. 4/2015

Název výrobku : **Překližované desky MULTIPLEX – třída lepení 3**

Identifikační kód výrobku : **20 20 11 61**

Zamýšlené použití : pro venkovní použití jako nenosný prvek

Výrobce : **DYAS.EU, a.s.**
Dukelských hrdinů 3653/1
695 58 Hodonín

IČ : 271 176 51

Provozovna : Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh

System posuzování : 4


Zkušební laboratoř : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9
111 71 Praha 1

Oznámený subjekt č. 1393
Autorizovaná osoba č. 222

Provedla stanovení úniku formaldehydu metodou plynové analýzy dle EN 717-2.

Vydán certifikát č.: 2347/14-1 ze dne 10. února 2014, výrobek splňuje emisní třídu E-1.

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

Vlastnosti výrobku :

| Číslo | Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná norma |
|-------|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Pevnost v ohybu - podélní | 54,09 N/mm ² | EN 310 : 1993 |
| | Pevnost v ohybu - příčná | 59,07 N/mm ² | EN 310 : 1993 |
| 2 | Kvalita lepení - průměr smykové pevnosti f_v | $f_v \geq 1,0$ N/mm ² | EN 314-1 : 2004 |
| 4 | Trvanlivost (Odolnost proti vlhkosti) | třída lepení 3 | EN 636 - 3 |
| 5 | Únik formaldehydu | 0,04 mg/m ² .h | EN 717 - 2 : 1994 |
| 6 | Reakce na oheň s výjimkou podlah - $t < 9$ mm | F | EN 13986 : 2004 |
| | Reakce na oheň s výjimkou podlah - $t \geq 9$ mm | D-s2,d0 | |
| | Reakce na oheň pro podlahy - $t < 9$ mm | F _{FL} | |
| | Reakce na oheň pro podlahy - $t \geq 9$ mm | D _{FL} -s1 | |
| 7 | Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ vlhké | 90 | EN 13986 : 2004 |
| | Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ suché | 220 | EN 13986 : 2004 |
| 8 | Vzduchová neprůzvučnost platí pro frekvenční rozsah od 1 kHz do 3 kHz | 28 dB | EN 13986 : 2004 |
| 9 | Tepená vodivost - λ | 0,17 W/(m . K) | EN 13986 : 2004 |
| 10 | Biologická trvanlivost - třída ohrožení | 3 | EN 335 : 2006 |
| 11 | Obsah pentachlorofenolu | není stanoveno | EN 13986 : 2004 |

Vlastnost výrobku – překližované desky MULTIPLEX tř.lep.3 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce „Vlastnosti výrobku“.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na odpovědnost výrobce DYAS.EU, a.s.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :



.....
Radek Nejeschleba
ředitel společnosti

V Uherském Ostrohu 1.dubna 2015

2/2

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu