

DYAS  [®]
Multifine

DYAS  [®]
Multiplex

Multifine, Multiplex

Celobukové překližky složené z mnoha vrstev dýh, které jsou spojeny lepidlem. Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou používány především na slévárenské modely, pracovní desky stolů, schodiště a pevnostně namáhané díly v nábytkářském průmyslu.



Multifine, Multiplex

Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Tloušťka:

15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
(jiné tloušťky dle poptávky zákazníka)

Formát:

2 200 x 1 250 mm
2 500 x 1 250 mm
2 500 x 1 500 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

dle PN 1 - DY / 93 Překližky MULTIPLEX, MULTIFINE.

Konstrukce:

Multifine – všechny dýhy 1,5 mm
Multiplex – povrchová dýha 1,5 mm, vnitřní dýhy 2,2 a 2,6 mm
Compact – všechny vrstvy, včetně vnitřních bez otevřených trhlin a děr.

Vlhkost:

5 - 15 % (v době dodávky)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.
Třída lepení 2 (A 100) - dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.
Třída lepení 1 (IF 20) - dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

Tolerance:

+ 0,2 mm, - 0,5 mm, ± 3% z tloušťky
(dle DIN 4078 Překližované desky. Přednostní rozměry.)

Orientační hodnoty fyzikálních a mechanických vlastností:

tloušťka (mm)	počet vrstev	plošná hmotnost (kg/m ²)	objemová hmotnost (kg/m ³)	pevnost v ohybu (směr vláken vrchní dýhy)	
				podélný	příčný
15	11x	11,3	751	75 N/mm ²	60 N/mm ²
18	15x	13,9	774		
20	17x	16,8	838		
25	19x	19,1	767		
30	23x	23,3	776		
35	27x	26,9	791		
40	31x	31,4	784		
50	39x	39,4	789		

DYAS.EU, a.s.

Provozovna:
Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika.
Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213
e-mail: dyas@dyas.eu

