

DYAS  [®]
Pyroplex



INVESTOR IN PEOPLE



PEFC/08 - 34 - 0062

Překližky se sníženou hořlavostí

Jedná se o překližovanou desku, jejíž jednotlivé vrstvy jsou impregnovány speciálními roztoky. Roztoky zde plní funkci retardéru hoření. Takto upravená překližka vykazuje zvýšenou odolnost proti hoření, ve srovnání s běžnými překližkami.



Překližky se sníženou hořlavostí

Překližované desky jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Tato překližka je vhodná pro použití tam, kde je potřeba, aby byl člověk chráněn před ohněm a kouřem. Použití pro vnitřní vybavení veřejných budov (letišť, nádraží, sportovní haly, divadla, hotely) nebo pro vnitřní vybavení dopravních prostředků (vysokorychlostní soupravy, tramvaje, železniční vagóny, vozy metra a pod.).

Tloušťka:

5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm
(jiné tloušťky dle poptávky zákazníka)

Formát:

1 250 x 2 200 mm
1 250 x 2 500 mm
1 500 x 2 500 mm

Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s kratší hranou (příčné provedení). Jiné formáty dle dohody.

Provedení:

Tyto desky se vyrábí pouze v provedení celobukovém (všechny vrstvy buk).

Klasifikace dle EN 13501-1: 2003:

Podle reakce na oheň je deska klasifikována do třídy:	„B“
Podle tvorby kouře je:	s1
Podle plameně hořících kapek/částic je:	d0

Jakost:

standartně se vyrábí v těchto jakostech :

BB/BB, BB/CP, BB/C

ČSN EN 635-2 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Listnaté dřeviny

ČSN EN 635-3 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Jehličnaté dřeviny

Povrch:

Povrch je standardně broušen zrnem 60. Povrch může být mírně zbarven v důsledku obsahu retardantu.

Lepení:

Třída lepení č. 2 (A 100) – dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Objemová hmotnost:

850 kg/m³

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

DYAS.EU, a.s.

Provozovna:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika.

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

